

Hartverchromte Teleskoprohre

Nahtlos kaltgezogen gemäß EN10305-1

200 Korrosionsbeständigkeit NSS Klasse 9

NSS – Neutraler Salzsprühnebeltest gemäß ISO 9227 / Bewertung gemäß ISO 10.289

Geschält und rolliert ISO H8 ($R_a < 0,2 \mu\text{m}$) / Gehont ISO H8 ($R_a < 0,4 \mu\text{m}$)

Serie	Werkstoff	Herstellungsprogramm	Chromschicht	Herstellungslängen
Gammaplus200T	E355+SR	Ø 35f7 x 25H8 ÷ Ø 120f7 x 100H8	Min. 25µm	5000 ÷ 7500 mm

Mechanische Eigenschaften	Lieferzustand	ReH/Rp 0,2% (N/mm ²)	Rm (N/mm ²)	Bruchdehnung (A)	KV Längs-
E355	Spannungsarm gegläht +SR	Min. 420	Min. 580	Min. 10%	Min. 27J -20°C

Chemische Zusammensetzung	C (%) max	Si (%) max	Mn (%) max	S (%) max	P (%) max	Al (%) min	Werkstoff
E355+SR	0,22	0,55	1,60	0,025	0,025	0,02	St. 52 BK+S

KUNDENBEZOGENE AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE